

Fiche technique

MULTILIGHT

Mastic léger

PROPRIÉTÉS

Le mastic **MULTILIGHT** est un mastic polyester multifonctionnel servant à la fois au rebouchage et à la finition. L'utilisation d'une composition de charges de type spécial a permis de réduire d'environ 40% la densité du produit par rapport aux mastics typiques. De plus, le mastic se distingue par une surface très lisse après l'application, une grande siccité de surface et une facilité de traitement excellente.

SUBSTRATS


| | |
|-------------------------------------|--|
| Stratifiés polyester | Poncer à sec P80 – P120 et dégraisser à nouveau avec le nettoyant servant à enlever des traces de silicone PLUS 780. |
| Acier | Dégraisser, poncer à sec P80 – P120 et dégraisser à nouveau. |
| Acier zingué | Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau. |
| Aluminium | Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau. |
| Primaires acryliques à 2 composants | Dégraisser, poncer à sec P220 – P280 et dégraisser à nouveau. |
| Vieux revêtements de vernis | Dégraisser, poncer à sec P220 – P280 et dégraisser à nouveau. |

ATTENTION

Ne pas appliquer le mastic directement sur un fond réactif (wash primer), sur un composant acrylique ou à base de nitrocellulose.







Le mastic a une bonne adhérence à la plupart des types d'acier zingué actuellement utilisés.

PROPORTIONS DU MÉLANGE

|  | MASTIC DURCISSEUR | Par poids |
|---|----------------------|------------------|
| | | 100 g 2 – 3 g |

TEMPS D'APPLICATION DU PRODUIT APRÈS LE MÉLANGE AVEC LE DURCISSEUR

De 3 à 6 minutes à 20°C.

| TEMPS DE SÉCHAGE | | |
|---|--|-------------|
| De 20 à 30 minutes à 20°C. Le temps de séchage peut être raccourci par chauffage pendant 10 minutes à une température ne dépassant pas 60°C. | | |
| PEUT ÊTRE RECOUVERT PAR | | |
| un mastic polyester de finition, un mastic polyester pulvérisable, des primaires acryliques de rebouchage | | |
| CONDITIONS D'APPLICATION | | |
| La température d'application minimale est de +10°C. | | |
| APPLICATION | | |
|  | Dégraisser et poncer la surface. | |
|  | Dégraisser la surface avec PLUS 780. | |
|  | Observer la quantité nécessaire de durcisseur. Mélanger bien les composants jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Les proportions en poids des composants sont les suivantes : 100 g de MULTILIGHT - ajouter 2 - 3 g de durcisseur. Le temps de prise : 3 - 6 minutes à 20°C. | |
|  | Appliquer à l'aide d'une spatule une couche ayant une épaisseur ne dépassant pas 5 mm. | |
|  | Attendre de 20 à 30 minutes (à 20°C). | |
|  | Initial (grossier) | de finition |
| | P80-P120 | P120-P240 |
| COULEUR | | |
| Blanc | | |

| TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS COV (VOC) | |
|---|--------------|
| COV II/B/b limite* | 250 g/l |
| COV réel | 90 g/l |
| * Pour un mélange prêt à l'application. | |
| NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT | |
| Le diluant pour produits acryliques Thin 880 ou l'acétone. | |
| CONDITIONS DE STOCKAGE | |
| Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil. | |
| DATES LIMITES D'UTILISATION | |
| MULTILIGHT | 12 mois/20°C |
| Durcisseur | 18 mois/20°C |
| SÉCURITÉ | |
| Voir la Fiche des caractéristiques | |
| REMARQUES | |
| Produit destiné à l'usage professionnel | |
| AUTRES INFORMATIONS | |
| L'efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle. | |