

## Fiche technique

# FIBER MICRO

Mastic avec fibres de verre

### PROPRIÉTÉS

Le mastic **FIBER MICRO** est un mastic renforcé par l'ajout de fibres de verre. Grâce à l'utilisation de résines polyester élastiques et de fibres de verre courtes, le produit possède une élasticité bien supérieure à celle du mastic FIBER, tout en conservant une forte résistance mécanique. Le mastic **FIBER MICRO** se caractérise par un faible retrait en volume ce qui permet de l'utiliser pour remplir même des cavités de grandes dimensions. Le produit a une bonne adhérence à différents types de substrats, y compris à l'acier zingué.


### PODŁOŻA

Stratifiés polyester	Poncer à sec P80 – P120 et dégraisser à nouveau avec le nettoyant servant à enlever des traces de silicone PLUS 780.
Acier	Dégraisser, poncer à sec P80 – P120 et dégraisser à nouveau.
Acier zingué	Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau.
Aluminium	Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau.
Primaires acryliques à 2 composants	Dégraisser, poncer à sec P220 – P280 et dégraisser à nouveau.
Vieux revêtements de vernis	Dégraisser, poncer à sec P220 – P280 et dégraisser à nouveau.

### ATTENTION







Ne pas appliquer le mastic directement sur un terrain réactif (wash primer), sur un composant acrylique ou à base de nitrocellulose.

### PROPORTIONS DU MÉLANGE

	MASTIC DURCISSEUR	Par poids
		100g 2 – 3g

### TEMPS D'APPLICATION DU PRODUIT APRÈS LE MÉLANGE AVEC LE DURCISSEUR

De 4 à 8 minutes à 20°C.

TEMPS DE SÉCHAGE		
De 20 à 30 minutes à 20°C. Le temps de séchage peut être raccourci par chauffage pendant 10 minutes à une température ne dépassant pas 60°C.		
PEUT ÊTRE COUVERT PAR		
un mastic polyester, un mastic polyester pulvérisable, des primaires acryliques, des primaires époxy.		
CONDITIONS D'APPLICATION		
La température d'application minimale est de +10°C.		
APPLICATION		
	Dégraisser et poncer la surface.	
	Dégraisser la surface avec PLUS 780.	
	Observer la quantité nécessaire de durcisseur. Mélanger bien les composants jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Les proportions en poids des composants sont les suivantes : 100 g FIBER MICRO - ajouter 2 – 3 g de durcisseur. Le temps de prise : 4 - 8 minutes à 20°C.	
	Appliquer à l'aide d'une spatule une couche ayant une épaisseur ne dépassant pas 5 mm.	
	Attendre de 20 à 30 minutes (à 20°C).	
	Initial (grossier)	de finition
	P80 – P120	P120 – P240
COULEUR		
Vert		

TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS COV (VOC)	
COV II/B/b limite* = 250g/l	90 g/l
* Pour un mélange prêt à l'application.	
NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT	
Le diluant pour produits acryliques THIN 850 ou un solvant pour produits à base de nitrocellulose.	
CONDITIONS DE STOCKAGE	
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.	
DATES LIMITES D'UTILISATION	
FIBER MICRO	24 mois/20°C
Durcisseur	18 mois/20°C
SÉCURITÉ	
Voir la Fiche des caractéristiques.	
REMARQUES	
Produit destiné à l'usage professionnel.	
AUTRES INFORMATIONS	
<p>L'efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.</p>	