

Fiche technique

Spectral SOFT

Mastic multifonctionnel

Mastic à deux composants multifonctionnel






Betox 50PC





PRODUITS ASSOCIÉS

Durcisseur

PROPRIÉTÉS

- Réunit les qualités d'un mastic de remplissage et de finition à la fois
 - Mastic universel polyester
 - Application très facile
 - Excellent ponçage
 - Surface lisse

SUBSTRATS		
Vieux revêtements de vernis	Dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.	
Stratifiés polyester	Dégraissier, poncer à sec P80 ÷ P120, dégraissier.	
Acier	Dégraissier, poncer à sec P80 ÷ P120, dégraissier.	
Acier zingué	Dégraissier, matter avec un non-tissé abrasif, dégraissier.	
Aluminium	Dégraissier, matter avec un non-tissé abrasif, dégraissier.	
Primaires acryliques à 2 composants.	Dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.	
UNDER 385	De 30 minutes à 12 heures à 20°C : sans ponçage. Plus de 12 heures : dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.	
Remarque: Ne pas appliquer le mastic directement sur un terrain réactif (wash primer), sur un composant acrylique ou à base de nitrocellulose.		
PROPORTIONS DU MÉLANGE		
	Spectral SOFT	Par poids
	DURCISSEUR	100 g 2 g
TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS		
COV II/B/b limite*	250 g/l	
COV réel	90 g/l	
* Pour un mélange prêt à l'application selon la directive 2004/42/CE		
CONDITIONS D'APPLICATION		
Il est recommandé d'appliquer le mastic à une température supérieure à +10°C.		
APPLICATION		
	Dégraissier et poncer la surface.	
	Dégraissier avec Spectral EXTRA 785.	
	Mélangez bien les composants jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Observer la quantité nécessaire de durcisseur. Il est recommandé d'utiliser un doseur pour mastic afin d'obtenir les proportions correctes des composants.	
	Mastiquer. L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 5 mm.	

	4 ÷ 6 minutes/ 20°C	
TEMPS DE DURCISSEMENT		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 minutes	10 minutes
ATTENTION : Les temps de durcissement se réfèrent aux températures des différents éléments.		
SÉCHAGE À LA LAMPE À RAYONNEMENT INFRAROUGE		
	Distance Temps en fonction du type et de la puissance de la lampe	Respecter les recommandations du fabricant de l'équipement. Environ 5 minutes.
SZLIFOWANIE		
	Initial (grossier)	P80 ÷ P120
	De finition	P120 ÷ P240
COULEUR		
Beige		
NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT		
Un diluant pour produits à base de nitrocellulose.		
CONDITIONS DE STOCKAGE		
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.		
DATES LIMITES D'UTILISATION		
Spectral SOFT	24 mois/20°C	
UTWARDZACZ	18 mois/20°C	
SÉCURITÉ		
Voir la Fiche des caractéristiques.		
AUTRES INFORMATIONS		
Numéro d'enregistrement: 000024104.		
L'efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.		

